

Floor Polish C3 Lithium

PRODUIT DE CURE DU BETON DE HAUTE QUALITE



Description du produit

- Produit de cure du béton sans solvant de haute qualité permettant une complète hydratation du béton.
- **Floor Polish C3 Lithium** densifie et durcit les surfaces. Il est conçu pour pénétrer les surfaces de béton nues non traitées, fournissant un plancher étanche à la poussière.
- Nanostructuré, il pénètre profondément dans la surface en remplissant les pores et les capillaires.
- Utilisé en conjonction avec une machine de polissage, il montre une grande efficacité.
- Prêt à l'emploi, biodégradable. Usage extérieur et intérieur. Incolore au séchage. Ne tache pas.

Caractéristiques

Aspect : liquide transparent laiteux
 Finition : aspect satiné
 pH : 10 +/-1
 Densité : 1,2 +/- 0,05
 Température de stockage et d'application : +5°C à +35°C
 Rendement : 200g/m² selon la porosité du support
 Solubilité : soluble dans l'eau
 Craint le gel

Environnement et sécurité

Il est vivement conseillé de porter des équipements de protection individuel (masque, gants et lunettes) lors de son utilisation et de respecter les indications de la fiche de données de sécurité.

Mise en œuvre

- Appliquer **Floor Polish C3 Lithium** pur ou à 1 pour 3 avec l'outillage préconisé en bande.
- Travaillez toujours par compartiment et cela jusqu'à traiter toute la surface.
- 1 couche d'imprégnation, polissage puis 1 couche de finition

Domaine d'application

- Supports en béton uniquement



RENDEMENT
+/- 200 g/m²



NETTOYAGE
Eau



OUTILS

Pulvérisateur, chiffon, éponge ou machine de polissage.

Recommandations

- Le support doit être sec, propre, sans graisse et sans huile.
- Eliminez toutes les saletés qui n'adhèrent pas à l'aide d'un aspirateur, d'une brosse ou d'un balai.
- Nettoyage préalable à la monobrosse.

Conditionnement



Edition : Mars 2024



CAP TRADING - 90 Avenue Marius Berliet - 69970 Chaponnay - Tél : 04 78 46 05 80 - contact@federatyfr - SAS au capital de 252 000.00€ - RCS LYON 830 060 067 - Siren 830 060 067

Limites de responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont basés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit, nous ne pouvons pas nous porter garant de la qualité ou de l'état du support ou de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession.