

Hydrofuge Polyvalent

PRODUIT MINERALISANT ET IMPERMEABILISANT



Description du produit

- **Hydrofugation** de surface des supports.
- Effet hydrophobe : l'eau ne pénètre plus le matériau, elle perle en surface.
- Conserve l'aspect initial du support.
- Protection contre les dépôts de salissure .
- Efficacité durable.
- Incolore au séchage.

Domaine d'application

- Toitures : terre cuite, fibrociment, béton.
- Façades : crépis, enduits décoratifs.
- Murs et murets : pierre, brique, plâtre, enduit mortier.
- Dallages : pavés autobloquants, margelles de piscine.

Caractéristiques

Aspect : liquide laiteux semi-transparent

Densité : 1

pH : 10

Température d'utilisation et de stockage : +5°C à 30°C

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine fermé.

Produit prêt à l'emploi.

Craint le gel.

Environnement et sécurité

Il est vivement conseillé de porter des équipements de protection individuel (masque, gants et lunettes) lors de son utilisation et de respecter les indications de la fiche de données de sécurité.



Edition : Février 2024

Mise en œuvre

- Appliquer le produit au rouleau, à la brosse ou diluer de 5 à 10% pour une application au pistolet ou au pulvérisateur.
- Déterminer le pouvoir absorbant du support par un essai avant application.
- Appliquer le produit uniformément de bas en haut.
- Convient particulièrement sur les façades et revêtements minéraux ainsi que sur les toitures.
- Sur supports poreux et/ou friables, il est conseillé d'appliquer une couche de SILIFIX au préalable.



RENDEMENT
+/- 5 à 7 m² / L
Par couche hors perte



SECHAGE
2h à 20°C et
65% HR



NETTOYAGE
Eau



OUTILS

Rouleau, brosse, pistolet, pulvérisateur

Recommandations

- Les supports doivent être sains, propres, exempt d'huile et de graisse, conformes au DTU en vigueur.
- Ne pas appliquer sur support gelé, mouillé ou fermé.
- Protéger les supports ne devant pas être traités, ainsi que la végétation environnante.
- Ne pas appliquer lors de fortes chaleurs et des rosées matinales.

Conditionnement



CAP TRADING - 90 Avenue Marius Berliet - 69970 Chaponnay - Tél : 04 78 46 05 80 - contact@federatyl.fr - SAS au capital de 252 000.00€ - RCS LYON 830 060 067 - Siren 830 060 067

Limites de responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont basés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit, nous ne pouvons pas nous porter garant de la qualité ou de l'état du support ou de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession.