

Lasure Béton Façade

LASURE PROTECTRICE POUR BÉTON



Description du produit

- **La lasure béton façade** redonne un aspect neuf aux façades en colorant le support.
- Produit en phase aqueuse, cette lasure pour façade béton respecte et laisse respirer le support qu'il protège des gaz polluants (CO₂ et SO₂) responsables de la carbonatation et de la dégradation du béton.
- Recolore le support et conserve la structure naturelle.
- D'une durabilité exceptionnelle, la lasure béton façade protège de la corrosion atmosphérique et est perméable à la vapeur d'eau.
- Produit prêt à l'emploi. Intérieur et extérieur.

Domaine d'application

- Supports : béton, terre cuite, ciment.
- Les solins, les souches et têtes de cheminées poreuses, les pignons en pierre ou en brique exposés aux intempéries.
- Les enduits et mortiers, les panneaux décoratifs en béton, les clôtures béton imitation bois, le béton banché.

Caractéristiques

Composition : Copolymères acryliques
 Aspect : liquide semi épais
 Densité : 1 +/- 0,05
 pH : 8 +/-1
 COV : 1,5 g/litre
 Rendement : Silifix : 5 m2/litre incolore (recouvrable en 2 heures)
 LBF : 8 à 10 m2/litre pour les couches successives
 Stockage : 1 an dans son emballage d'origine fermé
 Solubilité : soluble dans l'eau
 Craint le gel
 Température de stockage et d'application : +5°C à +35°C
 Séchage : à 20°C et 65% HR - Sec : 2 heures
 Classification : Famille I, Classe 7b2

Environnement et sécurité

Il est vivement conseillé de porter des équipements de protection individuel (masque, gants et lunettes) lors de son utilisation et de respecter les indications de la fiche de données de sécurité.

Edition : Mars 2024



Mise en œuvre

Aspect final	Primaire	Finition
Satiné transparent	1 couche Silifix Primaire incolore	1 couche LBF incolore ou teintée*
Satiné opaque	1 couche Silifix Primaire incolore	2 couches LBF teintée*

- Sur support poreux : appliquer Lasure Béton Façade au pulvérisateur et homogénéiser la quantité de produit simultanément avec un rouleau.
- Il est conseillé de traiter l'ensemble de la surface en une seule fois pour limiter les effets de reprise.
- Appliquer une couche de Silifix pour bloquer le support et augmenter l'adhérence. Appliquer la Lasure Béton Façade dès séchage physique de la précédente (environ 2 heures).
- Finition hydrofuge toujours en dernière couche.



RENDEMENT
 +/- 8 à 10 m²
 Par couche hors perte



RECOUVRABLE
 2h selon
 les conditions



NETTOYAGE
 Eau



OUTILS
 Rouleau, brosse, pistolet

Recommandations

- Les supports doivent être sains, propres, exempts d'huile et de graisse, conforme au DTU en vigueur.
- Ne pas appliquer sur support gelé, ni par temps de pluie.
- Protéger les supports ne devant pas être traités ainsi que la végétation environnante.
- Toujours faire un essai de convenue.

Conditionnement

