

TRAITER

MP2  
EVOLUTION



## IPISO Décapant Ciment

ELIMINE LA LAITANCE ET LES EFFLORESCENCES DU BÉTON

### Description du produit

**IPISO Décapant Ciment** élimine la laitance et les efflorescences du béton. Il supprime le voile de ciment (briques, carrelages, pierres dures...)

Il permet un nettoyage parfait des surfaces en béton ou ragréage.

Solution concentrée à base d'acide minéral.

### Mise en œuvre

- Selon la nature des supports et des tâches à éliminer, IPISO Décapant Ciment peut être utilisé pur ou dilué jusqu'à 1/2 avec de l'eau (verser le produit dans l'eau et non l'inverse).
- Laisser agir le produit pendant plusieurs minutes et brosser énergiquement avec une brosse ou un balai puis rincer à l'eau.
- Ne pas appliquer sur les supports en métal. Produit prêt à l'emploi.
- Nettoyage de la carbonatation des enduits hydrauliques : Attendre 2 à 3 semaines que la carbonatation soit terminée. Pulvériser la solution, brosser et rincer à l'eau ou rincer directement à l'eau haute-pression.

### Environnement et sécurité

Il est vivement conseillé de porter des équipements de protection individuel (masque, gants et lunettes) lors de son utilisation et de respecter les indications de la fiche de données de sécurité.

En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon.

### Domaine d'application

- Surfaces en ciment.
- Protéger les alliages légers tels que : zinc, chrome, aluminium, cuivre...

### Caractéristiques

Aspect : liquide incolore limpide

Densité : 1

Température de stockage et d'utilisation : +5°C à +35°C

Stockage : 2 ans dans son emballage d'origine fermé



RENDEMENT  
+/- 2 à 6 m<sup>2</sup>/L



SÉCHAGE  
6 heures à 20°C



NETTOYAGE  
Eau



OUTILS  
Rouleau, brosse ou pulvérisateur

### Recommandations

Le support doit être conforme au DTU en vigueur. Utiliser Ipso Décapant Ciment au pulvérisateur ou à la brosse. Ne pas inhaler la brume provoquée lors de la vaporisation. Utiliser uniquement des récipients (pulvérisateurs ou seaux) en plastiques ou en polyéthylènes. N'utiliser pas de brosses en nylon.

### Conditionnement



Edition : Mai 2024



CAP  
TRADING

CAP TRADING - 90 Avenue Marius Berliet - 69970 Chaponnay - Tél : 04 78 46 05 80 - contact@federatif.fr - SAS au capital de 252 000.00€ - RCS LYON 830 060 067 - Siren 830 060 067

Limites de responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont basés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit, nous ne pouvons pas nous porter garant de la qualité ou de l'état du support ou de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession.